

CONTINUO BASE

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГОТОВАЯ СМЕСЬ В ВИДЕ ПОРОШКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

код 1130019

ОПИСАНИЕ

CONTINUO BASE - это обезжиренное покрытие на основе цемента, состоящее из кварца, связующих и специальных добавок, которые обеспечивают высокую адгезию к основанию и хорошую обрабатываемость. CONTINUO BASE особенно подходит для реализации грунтового слоя под систему CONTINUO, характеризующихся превосходной устойчивостью к ударам и истиранию.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

CONTINUO BASE - это продукт для внутренних и наружных работ, который можно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, для шпаклевки штукатурок, бетона, стяжек и цементных основ в целом. Его также можно наносить на неабсорбирующую керамику и натуральный камень, при условии, что они были предварительно обработаны PRO-LINK. В некоторых случаях возможно смешать CONTINUO BASE с CONTINUO EPOXY COMBO, в этом случае см. руководству по укладке и соответствующую техническую спецификацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: цементное с полимерной модификацией
- Внешний вид: белый порошок
- Разбавление: 23%, 5-6 л воды на мешок
- Макс. размер заполнителей: 0,75 мм
- Удельный вес смеси: прибл. 1,6 кг/л
- Время обработки: прибл. 60 минут при 25° C, относительной влажности=60%.
- Высыхание сильно зависит от температуры и влажности окружающей среды, а также от основания, в любом случае продукт высыхает более 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно отвечать следующим требованиям:
- оно должно быть сухим, компактным, без пыли, без отслаивающихся частиц.
Поверхности на основе цемента, которые не являются плотно прилегающими или являются чрезмерно абсорбирующими, должны быть уплотнены с помощью АТОМО 8840001.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.
- В емкость налейте 5-6 литров чистой воды, постоянно перемешивая засыпьте 25-килограммовый мешок CONTINUO BASE и смешайте с помощью электрического миксера до получения однородной смеси без комков.
- Инструменты: мастерок, зубчатый шпатель из нержавеющей стали.
- Кол-во слоев: 2
- В первом слое CONTINUO BASE установите армиру-

ющую сетку из щелочного стекловолокна 70-90 г/м², соединяя края рядом, но не перекрывая их.

- Не наносить на замерзшие или оттаявшие поверхности.
- В случае очень больших поверхностей не покрывайте все имеющиеся деформационные швы основания.
- Во время обработки не добавляйте больше воды, чтобы продлить срок службы продукта, и агрегаты, чтобы изменить его вязкость.
- Все инструменты сразу же после использования следует промыть водой.
- Ориентировочный расход: 1,5-2,2 кг/м.кв. в 2 слоя.
Расход подан ориентировочно и относится к плоским поверхностям. Перед нанесением, мы рекомендуем проверить средство на месте.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом месте, защищенном от влажности.
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 1 год.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC

Вызывает серьезное повреждение глаз. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызвать аллергическую реакцию на коже.

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Цементная шпаклевка, состоящая из кварца, связующих и специальных добавок, предназначенная для системы CONTINUO.
Ориентировочный расход 1,5-2,2 кг/м.кв. в 2 слоя.
Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso specifico. Questo testo tecnico annulla e automaticamente sostituisce

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

CONTINUO BASE

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГОТОВАЯ СМЕСЬ В ВИДЕ ПОРОШКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

код 1130019

бой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.