

COLORFIS

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН МИКРОНИЗИРОВАННАЯ УКРЫВИСТАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

code 4760001

ОПИСАНИЕ

COLORFIS - это водорастворимая грунтовка с высокой проникающей способностью, предназначенная для пропитки и укрепления наружных и внутренних поверхностей стен, применяется также в качестве цветного фоновочного слоя для водорастворимых красок, в особенности интенсивных цветов. Особые связующие, разработанные по нанотехнологиям, придают материалу свойства оставаться прозрачным при нанесении, но становиться укрывающим после высыхания. Материал выявляет возможное присутствие повышенной влажности, оставшейся в поверхностном слое стен, не полностью окрашивая такие места даже после высыхания. COLORFIS придает наилучшее сцепление и выравнивает впитывающую способность поверхности, создавая идеальную основу для последующих слоев отделки. COLORFIS легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получить превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку на водной основе.
- бетонные поверхности внутри помещений.
- поверхности из гипсокартона и гипса.
- поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- на различные поверхности на минеральной основе, при условии, что они поглощают влагу.

Поверхности должны быть подготовлены надлежащим образом в соответствии с указаниями раздела «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые нанополимеры в водной дисперсии
- Растворитель: вода
- Масса объёма (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,15 -1,25 кг/л

- Время высыхания (при +25°C и 65% относительной влажности): поверхностное через 30-40 мин.; нанесение следующего слоя через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:

- Штукатурка должна быть хорошо просушена не менее 28 дней.
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Очистить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски.
- Если поверхность была ранее окрашена, удалить отслоившуюся и неплотно прилегающую старую краску. Удалить полностью старое осыпающееся известковое покрытие или темперные краски, обильно смачивая поверхность и соскребая их, или удаляя их струёй воды под давлением.
- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110, или STUCCOFACILE 9560019; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Выровнять штукатурные поверхности материалами RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Удалить щеткой остатки пыли или другие загрязнения.

- Убедившись, что поверхность хорошо просушена нанести COLORFIS в соответствии с указаниями по нанесению.

- Не менее чем через 2 часа выполнить чистовую отделку.

COLORFIS

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН МИКРОНИЗИРОВАННАЯ УКРЫВИСТАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

code 4760001

Поверхности из бетона:

- Очистить щеткой поверхности и удалить отслаивающуюся старую краску.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.

- Удалить с элементов конструкций непрочные прилегающие слои цемента.

- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны с ВЕТОХАН PRIMER 9490125.

- Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором ВЕТОХАН 400 или ВЕТОХАН 300 безусадочный, тиксотропный, усиливающий раствор 9490140/130; осуществить финишное выравнивание ВЕТОХАН 200 раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа 9490120.

- Убедившись, что поверхность хорошо просушена нанести COLORFIS в соответствии с указаниями по нанесению.

- Не менее чем через 2 часа выполнить чистовую отделку.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура поверхности:
Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%
- Не наносите грунтовку при наличии поверхностной конденсации или под прямыми солнечными лучами.

- Инструменты: кисть, валик.

- Кол-во слоев: наносятся в 1-2 слоя мокрым по мокрому.

- Разбавление: от 10 до 25% водой, в соответствии с впитывающей способностью

поверхности.

- Очистка инструментов должна производиться водой сразу же после их использования.

- Приблизительный расход: 8-10 кв.м./л на слой грунтовки. Рекомендуется выполнить предварительную пробу на поверхности для определения реального расхода грунтовки.

КОЛЕРОВКА

Колеровка выполняется пастами по тинтометрической системе Marcromie.

Материал также может окрашиваться красителями COLORADO серии 548, но их добавление не более 5%.

В случае необходимости колеровки COLORFIS в интенсивный цвет используется та же формула, что и для финишного материала, который может быть нанесен в последующем в два слоя.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Стабильность в невскрытой упаковке изготовителя и при надлежащих температурных условиях: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС):
Категория H: фиксатор грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010). COLORFIS содержит не более 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Материал не требует этикеток по безопасности в соответствии с действующими нормами. Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза,

COLORFIS

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН МИКРОНИЗИРОВАННАЯ УКРЫВИСТАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

code 4760001

немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Грунтовка для наружных и внутренних поверхностей стен.

Нанесение на уже подготовленные поверхности водорастворимой грунтовки для стен COLORFIS код 4760001, на основе акриловых нанополимеров, используемой для пропитки поверхностей стен в количестве, в соответствии с впитывающей способностью поверхности.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sulle migliori esperienze e conoscenze tecniche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Questo descritto tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.